

Beetafin® L9015

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

An anionic, medium hardness, flexible, light fast polyester based, aliphatic aqueous polyurethane dispersion.

Characteristics:

Gives hard but flexible films

Higher viscosity for adhesive applications

Gives high clarity films that do not discolour on exposure to daylight

Activation temperature approximately 90°C

Good adhesion to synthetic and natural materials

Applications:

Leather Finishing

Adhesives

Textile Coatings

Hot melt adhesives

Textile Finishing

Pigment binders

Главная Информация			
Характеристики	Алифатический		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая гибкость		
	Высокая четкость		
	Средняя твердость		
Используется	Клеи		
	Нанесение покрытия		
	Текстильные изделия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
PH	8.0		
Содержание твердых веществ	35	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	
Модуль растяжения-100%	25.0	МПа	
Прочность на растяжение-MD (Break)	50.0	МПа	
Растяжимое удлинение-MD (Break)	400	%	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (25°C)	1.5	Pa·s	Brookfield

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

