

MAXAMID™ EPDM6G33-BK

33% из стекловолокна

Polyamide 6

Pier One Polymers, Inc.

Описание материалов:

MAXAMID™ EPDM6G33 is available in natural and custom colors, internal and external lubricants, UV stabilized and other modifications. Further information and details are available upon request.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Панель с наружным отделочным слоем материала, 33% наполнитель по весу | | |
| Добавка | Модификатор удара | | |
| | Смазка | | |
| | УФ-стабилизатор | | |
| Характеристики | Стабилизированный УФ | | |
| | Модификация удара | | |
| | Смазка | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| | Доступные цвета | | |
| | Натуральный цвет | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.35 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Содержание золы | 30 - 36 | % | ASTM D4218 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (23°C) | 138 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | 5.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (23°C) | 7590 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (23°C) | 221 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 210 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 207 | °C | ASTM D648 |
| Пиковая температура плавления | 215 | °C | ASTM D3418 |

| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.20 | % |
| Температура обработки (расплава) | 232 - 288 | °C |
| Температура формы | 65 - 120 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat