

## DAULEN PPH GF 30

30% стекловолокно

Polypropylene Homopolymer

Daunia Trading srl

### Описание материалов:

DAULEN PPH GF 30 is an homopolymer polypropylene reinforced with 30% of coupled glass fiber for injection moulding and high processability. It is suitable for moulding of technical items that need high stiffness, strength and heat resistance. Normally it is used in production of automobiles, housewares, electrical goods.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая термостойкость Высокая жесткость Высокая прочность Гомополимер
Используется	Автомобильные Приложения Электрическое/электронное применение Товары для дома

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0 to 5.0	g/10 min	ASTM D1238
---	------------	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	90.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	6000	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	145	°C	
1.8 MPa, Unannealed	70.0	°C	
Викат Температура размягчения	135	°C	ASTM D1525 <sup>1</sup>

### NOTE

1. Loading 2 (50 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

