

Manner Flexible PVC X3602

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Lead-free profile extrusion compound suitable for dual extrusion over rigid PVC. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

| Главная Информация | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Характеристики | Низкое (нет) Содержание свинца |
| Используется | Профили |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS |
| Метод обработки | Кокструзия Экструзионный профиль |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.24 to 1.28 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore A | 75 | | |
| Shore A, 15 sec | 68 | | |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| 0.762 mm | 14.8 | MPa | |
| 100% Strain,0.762 mm | 6.38 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm) | 380 | % | ASTM D638 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

