

CP PRYME® SAN SAN100BT-20 CLEAR

Styrene Acrylonitrile

Chase Plastics Services Inc.

Описание материалов:

CP PRYME® SAN SAN100BT-20 CLEAR is a Styrene Acrylonitrile (SAN) product. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	7.5	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.40	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	3280	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break, 23°C)	72.4	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	3450	MPa	ISO 178
Flexural Strength (Yield)	115	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	21	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 12.7 mm)	96.1	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.570		ASTM D542
Коэффициент пропускания (3180 μm)	87.0 to 88.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	0.70	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

