

Fluon® PTFE PA1015Z

15% стекловолокно

Polytetrafluoroethylene

Asahi Glass Co., Ltd.

Описание материалов:

Fluon®PTFE FC has improved creep and wear resistance. A wide range of fillers such as glass fiber, graphite, bronze, carbon fiber are available. Properties of each grades are listed later in tables.

Applications:

bearing
gasket
valvedisk
V-ring
O-ring
plug
valve
sheet
pump
impeller
mechanical seal

Characteristics:

improved wear resistance.
improved compression resistance
filler can be damaged by strong base and hydrogen fluoride
improved power flow for Z-type of PA

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу	
Характеристики	Хороший поток	
Используется	Подшипники	
	Прокладки	
	Вилки	
	Детали Насоса	
	Уплотнения	
	Лист	
	Клапаны/Детали Клапана	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
--	2.21	g/cm ³
--	0.880	g/cm ³
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	25.6	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	330	%

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Median Particle Size	705.0	µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

