ExxonMobil™ LDPE LD 102.LC

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 102.LC is a formulated homopolymer, garmet film resin with good toughness. It is capable of being drawn-down to thin gauges.

Главная Информация	
Добавка	Антикаширующий агент (3000 ppm)
	Агент скольжения (2000 ppm)

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	177	MPa	ASTM D882
TD	210	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	9.94	MPa	ASTM D882
TD: Yield	10.4	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	18.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	14.3	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	210	%	ASTM D882
TD: Fracture	520	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	55	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	530	g	ASTM D1922
TD	200	g	ASTM D1922

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	69		ASTM D2457
Haze	7.8	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Product may not be available in one or more countries in the identified Availability regions. Please contact your Sales Representative for complete Country Availability.

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat