

Hanwha Total PE 4141C

Linear Low Density Polyethylene

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

Описание материалов:

414C is a linear low-density polyethylene resin for stretch-wrap films. This grade is designed to be processed in conventional cast film equipment.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость Хорошая растяжимость Хорошая прочность на разрыв Высокая четкость Высокое качество Высокая прочность на растяжение Низкая плотность Низкий гель Стойкий к проколу | | |
| Используется | Литая пленка Пищевая упаковка Эластичная пленка | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литая пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.920 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 37.3 | MPa | |
| TD : Break | 22.6 | MPa | |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 510 | % | |
| TD : Break | 630 | % | |
| Ударное падение Dart (20 µm) | 100 | g | ASTM D1709 |
| Elmendorf Tear Strength | | | ASTM D1922 |
| MD : 20 µm | 110 | g | |
| TD : 20 µm | 200 | g | |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура ломкости | -70.0 | °C | ASTM D746 |
| Викат Температура размягчения | 93.0 | °C | ASTM D1525 |

| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Haze | 0.90 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

