

## Atlac 711-05AS

Thermoset Polyester

Reichhold Chemicals, Inc.

### Описание материалов:

Atlac 711-05AS is a Thermoset Polyester product. It can be processed by filament winding, hand lay-up, or laminating and is available in North America. Typical application: Coating Applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Flame Retardant

Heat Resistant

| Главная Информация  |   |                   |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики  | Огнестойкий<br>Хорошая химическая стойкость<br>Высокая термостойкость |                   |                 |
| Используется  | Ламинаты  |                   |                 |
| Формы   | Гранулы   |                   |                 |
| Метод обработки   | Намотка нити<br>Ручная укладка<br>Ламинирование                       |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность   | 1.21  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1895      |
| Твердость   | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость барколя (3.18 mm)                               | 38  |                   | ASTM D2583      |
| Механические  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения   | 3930  | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение (Yield)                           | 74.5  | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield)                          | 2.2   | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль   | 3240  | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength (Yield)                                 | 150   | MPa               | ASTM D790       |
| Тепловой  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 127   | °C                | ASTM D648       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

