

## MAXTEL® 630-BK

Polypropylene Copolymer

MRC Polymers, Inc.

### Описание материалов:

For extrusion applications. Excellent process ability. Further information and details are available upon request.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая технологичность		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.898	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы	< 1.0	%	ISO 294
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	27.9	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	84	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	979	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	29.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	85.3	°C	ISO 75-2/B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

