

ELASTOSIL® E 43

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Small Appliances, Household Appliances

Microwave Ovens, Household Appliances

Bonding for HTV, Plastics and Rubber Processing

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

| Главная Информация | | | |
|--------------------|------------------|--|--|
| Характеристики | Общее назначение | | |
| Используется | Клеи | | |
| | Склеивание | | |
| | Герметики | | |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет | Clear/Transparent | | |
| Плотность | | | |
| -- | 1.09 | g/cm ³ | DIN 53217 |
| -- | 1.10 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Вязкость | 300 | Pa·s | DIN EN ISO 2555 |
| Время отверждения | 12 | hr | |
| Skin Forming Time ¹ (23°C) | 15.0 to 20.0 | min | |

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость по суху (Shore A) | 30 | | DIN 53505 |
| Прочность на растяжение | 6.20 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 600 | % | DIN 53504 |
| Tear Strength | 11.5 | kN/m | ASTM D624B |

| NOTE | |
|------|---------|
| 1. | 50% R.H |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

