

Elastane™ 4760-75A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Technical Polymers, LLC

Описание материалов:

Elastane™ 4760-75A is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether) (TPU-Polyether) material. It is available in North America for extrusion or injection molding.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 23°C)	75		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% Strain, 23°C	3.03	MPa	
100% Strain, 23°C	4.34	MPa	
300% Strain, 23°C	8.27	MPa	
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	41.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D412
Tear Strength (23°C)	65.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 70 hr	22	%	
70°C, 22 hr	50	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	70.0	°C	ASTM D1525
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2 to 93.3	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	193 to 216	°C	
Температура формы	15.6 to 60.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

