

Promyde® B27 C

Polyamide 6

NUREL, S.A.

Описание материалов:

Promyde B27C polyamide 6 produced by the CPL reaction in polymerisation specially suited for carpet yarn extrusion.

Главная Информация			
Используется	Ковровая подложка Пряжа		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность ¹	0.67	g/cm ³	Internal Method
Цвет	Bright		
Moisture Content ²	< 0.060	%	Internal Method
Relative Viscosity	2.66 to 2.74		ISO 1628
Аминоконечные группы ³	35 to 40	meq/kg	Internal Method
Размер чипа ⁴	2.50	mm	Internal Method
Monomers ⁵	< 0.60	%	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	222	°C	ISO 3146
NOTE			
1.	NAPPA-059		
2.	NAPPA-032		
3.	NAPPA-042		
4.	NAPPA-045		
5.	NAPPA-062		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

