

Karina BLACK PVC COMPOUND 751-48/1-B-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND CLASS 70C (ST1) RECOMMENDED FOR ELECTRICAL FLEXIBLE CABLES JACKETING. ALSO SUITABLE FOR INJECTION OF PLUG.

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух Вилки Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.33 to 1.37	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	0.00OK		ME 12
Цвет A	-0.830 to 0.770		ME 12
Цвет b	-1.34 to 0.260		ME 12
Color L	26.3 to 27.9		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			NBR 7456
Shore A, 15 sec	73 to 77		
Shore D, 15 sec	18 to 24		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 150	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 150	%	IEC 60811-1-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ⁴	> 3.0E+13	ohms-cm	NBR 5403
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C		

-
- | | |
|----|---------------------------------|
| 3. | Aged in Air for 168 hr at 100°C |
| 4. | 24 hr |
-

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

