

## Dryflex® 500000

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

ELASTO

### Описание материалов:

Dryflex 500000: Thermoplastic Elastomer

Material Type: TPS-SEBS

Hardness: 28 Shore 00

Service Temperature Range: -50 -- +50 °C (unstressed material)

Colour: Translucent, but can be available in any colour.

Presentation: Free flowing pellets that can be processed without predrying, when stored under normal conditions.

Weather Resistance: Good

Chemical Resistance: Good (excluding organic solvents, aromatic- and vegetable oils)

Recyclability: 100% recyclable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая цветность Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к погоде Перерабатываемый материал		
Внешний вид	Доступные цвета Полупрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.880	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore OO)	28		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			ASTM D638
100% Secant	0.100	MPa	
300% Secant	0.100	MPa	
Прочность на растяжение	1.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1000	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	5.00	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature - Unstressed Material	-50 to 50	°C	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	150 to 200	°C
Средняя температура	150 to 200	°C
Передняя температура	150 to 200	°C
Температура формы	10.0 to 30.0	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat