

Ultramid® B40LN 01

Polyamide 6

BASF Corporation

Описание материалов:

Ultramid B40LN 01 is a high viscosity, PA6 grade. Clarity and thermoformability are enhanced by the incorporation of nucleating and slip agent. It conforms to FDA requirements including, 21 CFR 177.1500, EU Directive 2002/72/EC, the German BfR recommendation "X Polyamide", 1.6.1998 or legislations for other countries will be provided on request.

Applications

Typical applications include production of blown and cast film and monofilament.

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Добавка | Нуклеативный агент Комбинация |
| Характеристики | Высокая вязкость Ядро Маслостойкий Комбинация |
| Используется | Литая пленка Пленка Мононити |
| Рейтинг агентства | BfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг EC 1907/2006 (REACH) EC 2002/72/EC Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1500 |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Выдувная пленка Литая пленка |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 1.13 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Видимая плотность | 0.70 | g/cm ³ | |
| Поглощение воды | | | ISO 62 |
| Saturation, 23°C | 9.5 | % | |
| Equilibrium, 23°C, 50% RH | 2.6 | % | |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Номер вязкости (96% H2SO4 (Sulphuric Acid)) | 250 | cm ³ /g | ISO 307 |
| Moisture Content | < 0.10 | % | ISO 15512 |
| Относительная вязкость-1% в 96% серной кислоты | 4.00 | | ISO 307 |
| Форма гранул | cylindrical | | |
| Pellet Size | 2.00 to 2.50 | mm | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления (DSC) | 220 | °C | ISO 3146 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat