

MARPOL® COPP 4.NB

Polypropylene Impact Copolymer

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

MARPOL® CoPP 4.NB is a high impact copolymer polypropylene designed for injection molding, extrusion and thermoforming applications. This resin has high crystallinity and excellent stiffness, toughness and impact resistance.

Recommended Applications: Crates, pallets, toys, tool boxes, tote boxes and industrial and consumer applications

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | <p>Высокая прочность</p> <p>Жесткий, высокий</p> <p>Высокая кристаллизация</p> <p>Сополимер удара</p> <p>Высокая ударопрочность</p> |
| Используется | <p>Поддоны</p> <p>Инструменты/комплект запасных частей</p> <p>Промышленное применение</p> <p>Игрушка</p> <p>Применение потребительских товаров</p> <p>Загрузочная коробка</p> |
| Метод обработки | <p>Экструзия</p> <p>Термоформовка</p> <p>Литье под давлением</p> |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 26.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 5.5 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль-1% Secant | 1340 | MPa | ASTM D790A |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | No Break | | ASTM D256A |
| Ударное падение Dart (-29°C) | 29.6 | J | ASTM D5420 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 97.2 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

