

## Ad-Tech Epoxy EC-426-2

Железо

Епоху; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

### Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EC-426-2 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with iron. It can be processed by casting and is available in North America.

Typical application: Tools.

Characteristics include:

Good Dimensional Stability

Wear Resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Железо		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая стабильность размеров		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.47	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.050	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	4070	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	40.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	2.3	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2760	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	71.4	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 18		

Mix Ratio by Weight: 100

Resin	Mix Ratio by Volume: 3.2		
Срок службы горшка (25°C)	200 to 270	min	
Срок годности (25°C)	52	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	24000	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	7200 to 10000	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

