

## Axiall PVC 7465A

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

7465A is a rigid extrusion PVC compound for profile-extruded building products and interior applications, with some exterior application formulations. 7465A is designed for window and door applications and is formulated for applications requiring toughness, durability, UV resistance, chemical resistance, ease of processing, and is accompanied by UL and NSF STD 51 listings.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Жесткий, высокий</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Долговечность</p> <p>Хорошая прочность</p>
Используется	<p>Строительные материалы</p> <p>Двери и окна</p> <p>Профиль</p>
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 51
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Экструзионное формование профиля</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			ASTM D792
natural color	1.35 - 1.39	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Pigmented	1.40 - 1.44	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
PVC Cell Classification	16354		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec)	77 - 83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2690	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	1300	J/m	ASTM D256

Прочность на растяжение	168	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
-- 1	62.3	J/cm	ASTM D4226
-- 2	156	J/cm	ASTM D4226

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	70.0	°C	ASTM D648
--	------	----	-----------

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
------------------	----------------------	-----------------

Огнестойкость	V-0	UL 94
---------------	-----	-------

#### NOTE

1. Program A, C.125 Tup
2. Program A, H.25 Tup

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

