

Axiall PVC 4750

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose molding and extrusion compound well suited for automotive floor mats.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	9.31	MPa	
100% Strain	4.83	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	149	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	149	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

