

## NORYL™ CN1134 resin

20% наполнитель

Polyphenylene Ether + PS

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

### Описание материалов:

20% filled FR high modulus PPE/PS blend

Главная Информация			
UL YellowCard	E207780-228541		
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Огнестойкий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/2.16 kg)	22	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.25 to 0.35	%	Internal Method
Поглощение воды (24 hr)	0.070	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	98.7	MPa	Internal Method
Удлинение при растяжении (Break)	7.0	%	Internal Method
Флекторный модуль	5880	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	137	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	68	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm)	106	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	2.5E-5 to 3.5E-5	cm/cm/°C	ASTM E831

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat