

## RTV-2 XP-536/22

Silicone Rubber, RTV-2

Silicones, Inc.

### Описание материалов:

XP-536 is a transparent, two-component, addition reaction, platinum catalyzed silicone rubber. It is designed to remain water-clear even after extended exposure to the sun. Although XP-536 has very good physical properties for an unfilled system, it is not designed as a mold-making rubber; rather, it is used as the article. XP-536 is available in two different hardnesses: Version 22 has a Shore A of ~35, and Version 23 has a Shore A of ~22.

Applications:

XP-536 was developed to make sculptured articles and for special effects applications that demand clarity.

### Главная Информация

Характеристики	Высокая четкость
----------------	------------------

Формы	Жидкость
-------	----------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
------------	----------------------	-------------------

Удельный вес	1.02	g/cm <sup>3</sup>
--------------	------	-------------------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Service Temperature - Cured	21 to 204	°C
-----------------------------	-----------	----

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------	----------------------	-------------------	-----------------

Срок годности	26	wk	
---------------	----	----	--

Терморегулирующая вязкость	15000 to 35000	cP	ASTM D2393
----------------------------	----------------	----	------------

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет			
------	--	--	--

-- 1	Clear/Transparent		
------	-------------------	--	--

-- 2	Clear/Transparent		
------	-------------------	--	--

Вязкость <sup>3</sup>	40 to 60	Pa·s	
-----------------------	----------	------	--

Время отверждения	< 72	hr	
-------------------	------	----	--

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	31 to 35		
-----------------------------	----------	--	--

Tear Strength	5.25 to 8.76	kN/m	
---------------	--------------	------	--

### NOTE

1.	Activator
----	-----------

2.	Base
----	------

3.	Base
----	------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

