Enable™ 20-10 Series

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Enenbao 20-10 resin is a metallocene ethylene-hexene copolymer. Enenmene metal polyethylene resin has excellent processing properties and film properties (including tensile resistance, impact resistance and puncture resistance). Eneng Bao 20-10 resin can be used in blown film formulations, with opening agent and no opening agent brand. It can also be used in highly stable formulas for casting film processing.

Главная Информация	
Добавка	Включить 20-10HA: вспомогательные средства для обработки; Стабилизатор тепла Включить 20-10HE: обработка помощи; Анти-какающийся агент (2000 ppm); Стабилизатор тепла; Агент Включение 20-10CB: стабилизатор тепла

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	205	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	230	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	9.64	MPa	ASTM D882
TD: Yield	10.4	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	57.5	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	53.1	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	520	%	ASTM D882
TD: Fracture	730	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	280	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	120	g	ASTM D1922
TD	560	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	61		ASTM D2457
Haze	7.1	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat