

EcoFast™ FRPC/ABS-100%

Polycarbonate + ABS

LTL Color Compounders, Inc.

Описание материалов:

Flame Retardant PC/ABS 100% Recycled Content

Color# 1-17-7

Главная Информация			
UL YellowCard	E178307-635269		
Добавка	Огнестойкий		
Переработанное содержание	Да, 100%		
Характеристики	Огнестойкий Содержание возобновляемых ресурсов		
Номер файла UL	E178307		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.40 to 0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	55.2	MPa	
Break	49.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	6.0	%	
Break	40	%	
Флекторный модуль	2450	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	86.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	480	J/m	ASTM D256
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

