

Baoding 76-80H

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd

Описание материалов:

High Water Vapor Transmission

Processing: Blowing film

Properties: Excellent stability in machining and outstanding waterproof and breathable.

Application: Laminated film for clothing, home textiles.

Главная Информация			
Характеристики	Дышащий Низкое поглощение воды		
Используется	Потребительские приложения Ламинаты Текстильные изделия		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.18 to 1.22	g/cm ³	JIS K7311
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	78 to 82		JIS K7311
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K7311
100% Strain	6.86	MPa	
300% Strain	9.81	MPa	
Прочность на растяжение	29.4	MPa	JIS K7311
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	JIS K7311
Tear Strength	78	kN/m	JIS K7311
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100	°C	
Время сушки	3.0 to 5.0	hr	
Температура расплава	160 to 200	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

