

Kemcor MD 6550

Linear Medium Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

Описание материалов:

MD 6550 is manufactured us the fluidized bed process.

This resin is manufactured to conform to the requirements for unrestricted food contact of AS 2070 Part 1 (1992).

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая жесткость
Используется	Автомобильные Приложения Товары для дома Игрушки
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Покрытие Dip Литье под давлением Ротационное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.938	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	18.0	MPa	
Break	25.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

