

Generic TSU-Ether

Polyurethane Thermoset Elastomer, Polyether Based

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TSU-Ether
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03 to 1.20	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.20 to 0.35	%	ASTM D955
Термокомплект			
Номинальное значение	Единица измерения		
Время демолд	350 to 370	min	
Uncured Properties			
Номинальное значение	Единица измерения		
Вязкость (23°C)	0.075 to 1.6	Pa·s	
Время отверждения (23°C)	29 to 1.7E+2	hr	
Gel Time (23°C)	10 to 25	min	
Cured Properties			
Номинальное значение	Единица измерения		
Твердость по суше (23°C)	10 to 85		
Прочность на растяжение (23°C)	1.03 to 12.1	MPa	
Удлинение при разрыве (23°C)	170 to 510	%	
Tear Strength (23°C)	4.38 to 37.7	kN/m	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

