

LNP™ VERTON™ MV008SU compound

40% длинное стекловолокно

Polypropylene

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP VERTON* MV008SU is a compound based on Polypropylene resin containing 40% Long Glass Fiber. Added features of this material include: Chemically Coupled, Heat Stabilized, UV Stabilized, Structural.

Also known as: LNP* VERTON* Compound MFX-7008 HS UV

Product reorder name: MV008SU

Главная Информация			
UL YellowCard	E121562-101358099		
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно, 40% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла UV Stabilizer		
Характеристики	Химически Соединенные Стабилизация тепла		
Используется	Детали конструкции		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.23	g/cm ³	ASTM D792
--	1.22	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow : 24 hr	0.10	%	ASTM D955
Across Flow : 24 hr	0.30	%	ASTM D955
Across Flow : 24 hr	0.32	%	ISO 294-4
Flow : 24 hr	0.080	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	9560	MPa	ASTM D638
--	10100	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Break	119	MPa	ASTM D638
Break	127	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Break	2.6	%	ASTM D638

Break	2.5	%	ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	7800	MPa	ASTM D790
--	8260	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	180	MPa	ASTM D790
--	187	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	210	J/m	ASTM D256
23°C ²	25	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность ³ (23°C)	50	kJ/m ²	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Energy at Peak Load	10.0	J	ASTM D3763
--	10.0	J	ISO 6603-2

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁴	164	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	157	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁵	160	°C	ISO 75-2/Af
CLTE			ASTM E831, ISO 11359-2
Flow : -40 to 40°C	4.6E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -40 to 40°C	8.3E-5	cm/cm/°C	

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	82.2	°C
Время сушки	4.0	hr
Задняя температура	232 to 243	°C
Средняя температура	243 to 254	°C
Передняя температура	249 to 260	°C
Температура обработки (расплава)	221 to 249	°C
Температура формы	37.8 to 65.6	°C
Back Pressure	0.172 to 0.344	MPa
Screw Speed	30 to 60	rpm

NOTE	
1.	50 mm/min
2.	80*10*4
3.	80*10*4
4.	80*10*4 mm

5.

80*10*4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

