

## Desmovit® DP LFC 9585

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Ester/Ether)

geba Kunststoffcompounds GmbH

### Описание материалов:

Transparent, ether-based injection moulding and extrusion type

Characteristics:

Permanent antistatic properties throughout the whole structure - independent of specific environmental conditions. Can be individually coloured, FDA compliant: suitable for food contact, free of PVC and latex.

Applications:

Components in the electrical and electronic industry tubes and containers for flammable liquids films, delivery and ventilation pipes, tubes, applications in the chemical industry Sensors

Главная Информация	
Характеристики	Антистатический Проводящий Приемлемый пищевой контакт Хорошая цветность
Используется	Контейнеры Электрическое/электронное применение Пленка Промышленное применение Трубопроводы Трубка
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	85		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup>			DIN 53504
--	38.5	MPa	
10% Strain	3.00	MPa	
50% Strain	6.50	MPa	
100% Strain	8.60	MPa	

Растяжимое напряжение <sup>2</sup> (Break)	590	%	DIN 53504
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Удельное сопротивление поверхности	< 1.0E+9	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.9E+9	ohms-cm	IEC 60093
<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Время сушки	4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	220 to 235	°C	
Температура формы	40.0 to 80.0	°C	

#### NOTE

1. 200 mm/min
2. 200 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat