Exceed™ 1018 Series

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Edge 1018 resin is a metallocene ethylene-hexene copolymer. The film made of Echd 1018 resin has excellent tensile properties, impact strength and puncture resistance. These excellent strength properties, together with good drawing properties, can achieve plastic bag thinning.

Главная Информация	
Добавка	Превышение 1018KA: обработка помощи; Анти-какающийся агент (5000 ppm); Тепловой стабилизатор; П
	Превышение 1018LA: обработка помощи; Анти-какающийся агент (4500 ppm); Стабилизатор тепла; Аген
	Превышение 1018MK: обработка помощи; Анти-какающийся агент (5000 ppm); Тепловой стабилизатор;
	Превышение 1018JA: обработка помощи; Анти-какинг агент (4500 ppm); Стабилизатор тепла

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	185	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	192	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	9.37	MPa	ASTM D882
TD: Yield	9.40	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	54.3	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	42.7	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	500	%	ASTM D882
TD: Fracture	600	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	460	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	250	g	ASTM D1922
TD	470	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	39		ASTM D2457
Haze	18	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat