

PrimaFlex® LB 1901

Linear Low Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: LB 1901 is a butene copolymer LLDPE film resin.

Applications: Trash bags / Liners / Stretch Wrap / Blends

Features:

Excellent toughness and strength

FDA regulation 21 CFR 177.1520

Главная Информация			
Характеристики	Бутене комномер Сополимер Хорошая прочность Хорошая прочность		
Используется	Сумки Смешивание Пленка Вкладыши Эластичная пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	193	MPa	
1% Secant, TD	228	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	49.0	MPa	
TD : Yield	33.8	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	540	%	
TD : Break	830	%	
Ударное падение Dart ¹	100	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Haze	11	%	ASTM D1003
------	----	---	------------

NOTE

1.	F50
----	-----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

