

Geon™ Vinyl Flexible R7545H

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible R7545H is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion coating and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: wire and cable.

Features include:

Flame Retardant

Stable

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор свинца		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
	Изоляционный материал		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.46	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	84		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	14.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	310	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Предел прочности при растяжении ³ (121°C, 1.91 mm)	100	%	
Коэффициент удлинения ⁴ (121°C, 1.91 mm)	80	%	
Тест на кислотный газ ⁵	11	%	CSA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-36.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.5E+14	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (1.91 mm)	25	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			
□□:□□□□(0.075")□□□□□;□□□□□□□□.			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура расплава	165 - 175	°C
----------------------	-----------	----

NOTE

- | | |
|----|------------------------|
| 1. | Type 4, 510mm/min |
| 2. | Type 4, 510mm/min |
| 3. | 336 hours, UL standard |
| 4. | 336 hours, UL standard |
| 5. | CSA C22.2 No. 0.3 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

