

SAPYLENE T25GF15HB

15% стекловолокно; 25% тальк

Polypropylene

Sahel Chimie Co.

Описание материалов:

SAPYLENE T25GF15HB is a Polypropylene material filled with 15% glass fiber and 25% talc. It is available in Africa & Middle East. Primary attribute of SAPYLENE T25GF15HB: Non-Toxic.

Typical applications include:

Automotive

Industrial Applications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу Тальк, 25% наполнитель по весу		
Характеристики	Нетоксичный		
Используется	Автомобильные Приложения Промышленное применение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C)	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/100
Yield	11.6	MPa	
Break	1.95	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	2.9	%	ISO 527-2/100
Флекторный модуль ¹	2.02	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact ² (23°C)	6.2	J/m	ISO 180
NOTE			
1.	100 mm/min		
2.	1A		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

