

Keptal® F25-03HT

Acetal (POM) Copolymer

KEP Americas

Описание материалов:

Medium-low viscosity, high strength, moderate toughness improved grade.F25-03HT is suited for application that is required of moderate toughness or noise reduction.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая прочность		
	Хорошая износостойкость		
	Средняя вязкость		
	Демпфирование шума		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	13	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	65.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	35	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2560	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	89.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	7.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	165	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

