

SURPASS® HPs900-C

Linear Low Density Polyethylene

NOVA Chemicals

Описание материалов:

SURPASS® HPs900-C is a Linear Low Density Polyethylene material. It is available in North America for coextrusion or film extrusion.

Important attributes of SURPASS® HPs900-C are:

Antioxidant

Clarity

Food Contact Acceptable

Good Processability

High Gloss

Typical applications include:

Coating Applications

Film

Food Contact Applications

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант Обработка помощи
Характеристики	Антиоксидант Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Высокая четкость Глянцевый Низкая плотность Низкий гель Октовый номер
Используется	Пленка Ламинаты
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокструзия Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.917	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 25 µm, Blown Film	135	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm, Blown Film	155	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,25 µm, Blown Film	9.00	MPa	
TD : Yield,25 µm, Blown Film	9.00	MPa	
MD : Break, 25 µm,Blown Film	49.0	MPa	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	43.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm,Blown Film	520	%	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	750	%	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	460	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	280	g	
TD : 25 µm, Blown Film	450	g	
Температура инициализации уплотнения (25 µm, Blown Film)	100	°C	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.0 µm, Blown Film)	79		ASTM D2457
Haze (25.0 µm, Blown Film)	4.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Low Friction Puncture - Blown Film (25.0 µm)	840	J/cm	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

