

Teldene® H25FBA

Polypropylene Homopolymer

National Petrochemical Industries Company (NATPET)

Описание материалов:

Teldene® H25FBA is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe for extrusion, fiber (spinning) extrusion, or filament extrusion.

Important attributes of Teldene® H25FBA are:

Food Contact Acceptable

Homopolymer

Typical applications include:

Fabrics/Fibers

Nonwovens

Главная Информация			
Добавка	Противогаз выцветания		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Устойчив к выцветанию газа		
	Гомополимер		
Используется	Ковровая подложка		
	Ткани		
	Нити		
	Штапельные волокна		
Метод обработки	Экструзия		
	Экструзия волокна (спиннинг)		
	Экструзионная нить		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	34.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	32.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	10	%	
Break	> 50	%	
Флекторный модуль	1450	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	77.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения			
--	153	°C	ISO 306/A50
--	87.0	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

