APEX® 310

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX®310 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is: extrusion. APEX®The main characteristics of the 310 are: chemical resistance.
APEX®The typical application fields of 310 are: wire and cable

Главная Информация	
Характеристики	Маслостойкость
Используется	Водонепроницаемый материал оболочки проводника Гибкая оболочка провода
Типы проводов	SJT SRDT ST
Рейтинг агентства	UL 360
Внешний вид	Непрозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm³	ASTM D792
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	87		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Break)	19.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	340	%	ASTM D638
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура непрерывного использования	80.0	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-24.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Индекс кислорода	25	%	ASTM D2863

Дополнительная информация

□□□□□□□□□□□:80 °C□□□□UL□□:□□□□□□□□,UL 1581,□□□□,7□,100°C:100 % □□□□□□□□,UL 1581,□□□□,7□,100°C:100% □□□□□□□□,UL 1581,ASTM 2□□,7□,60°C:79%□□□□□□□□,UL 1581,ASTM 2□□,7□,60°C: 1002 %

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	182	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat