

## INVISION™ VX 5085UIA EP

Thermoplastic Vulcanizate

A. Schulman Inc.

### Описание материалов:

TPV Partially Crosslinked EPDM Rubber

Главная Информация			
Метод обработки	Литье под давлением Мульти литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C)	85		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 23°C)	8.00	MPa	ISO 527-2/1A/500
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	600	%	ISO 527-2/1A/500
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (200°C, 243 sec <sup>-1</sup> )	100	Pa·s	ASTM D3835

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

