

Hyundai EP PA66 LD460Z

Polyamide 66

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP PA66 LD460Z is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Hyundai EP PA66 LD460Z include electrical/electronic applications and wire & cable.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

Fast Molding Cycle

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Цикл быстрого формования		
	Огнестойкий		
	Хорошие электрические свойства		
Используется	Электрическое/электронное применение		
	Изоляция		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm ³	ASTM D1505
Содержание золы	30	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	121		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	93.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	5300	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	157	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	74	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	245	°C	ASTM D648
Температура плавления	265	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+13 to 1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	4.0	kV/mm	ASTM D149

Сравнительный индекс отслеживания (СТИ)	PLC 2	UL 746
Высокоусиленное дуговое зажигание (HAI)	PLC 0	UL 746
Высоковольтное сопротивление дуге к зажиганию (HVAR)	PLC 6	UL 746
Высоковольтная скорость отслеживания дуги (HVTR)	PLC 1	UL 746
Зажигание горячей проволоки (HWI)	PLC 4	UL 746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.750 mm, All Colors)	V-0		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat