

Cellophane™ 500P

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Uncoated Permeable Films

Transparent film for applications where protection from moisture is not required

Literature reference: A200

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый		
	Высокая четкость		
	Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Пленка		
	Промышленное применение		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода (влажная) (24°C, 35 µm, 0.0% RH)	2.95	cm³/m²/24 hr	ASTM F1927
Датчик пленки	34.8	µm	Internal Method
Выход (34.8 µm)	20.1	m²/kg	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

