

APEX® 80853-C Nat 14

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX®80853-C Nat 14 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

APEX®The typical application areas of 80853-C Nat 14 are: wire and cable

Главная Информация			
Типы проводов	TNHN TNHW TNW TNW-2 TNWN TNWN-2 TW		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore C)	73		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	21.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	105	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-19.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	3.4E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	35	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная			ASTM D150
1 kHz	4.36		ASTM D150
1 MHz	2.99		ASTM D150
Коэффициент рассеивания			ASTM D150
1 kHz	0.095		ASTM D150
1 MHz	0.058		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Индекс кислорода	29	%	ASTM D2863
------------------	----	---	------------

Дополнительная информация

Volume Resistivity, ASTM D257, 23°C: 2.7×10^{15} ohm-cm
Volume Resistivity, ASTM D257, 50°C: 0.339×10^{15} ohm-cm
Oil Rating: 4 days @ 100 COil Rating: 60 days @ 75 C
720 Hour Sunlight Resistant

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat