

## SABIC® Polyester TC 197

Polyethylene Terephthalate

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

### Описание материалов:

Textile Chips (bright)

Главная Информация	
Характеристики	Антибактериальные
Используется	Нить накаливания
	Волокно
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная нить
	Экструзия волокна (спиннинг)

Дополнительная информация	
Melting point, SABIC 0045: 252 - 258°C Moisture, SABIC 0059: < 0.4% w/w Intrinsic viscosity, SABIC 0041: 0.62-0.65 dl/gm Carboxyl end group, SABIC 0046: 15.0-35.0 Ash content, SABIC 0047: 0.07-0.11% w/w DEG content, SABIC 0055: 0.80-1.30% w/w Color (L), SABIC 0051, L-value: 92 - 98 Color (b), SABIC 0051, b-value: 2.0 - 5.0 Luster: Bright	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

