

## KYOCERA KE-200DC-1

Ероху; Epoxide

KYOCERA Chemical Corporation

### Описание материалов:

We have several grades of compounds w/good balance between cost and performance to meet wide requirements of customers.

Strong Points

Good Adhesion Strength even Under High Temperature Reflow Soldering Process.

Achieve Good Reflow Resistance (JEDEC Level 2) with Good Moldability.

JEDEC Level 1 in Case Smaller Package is possible.

Line Up for Several Lead Frame Types. (Cu,42Alloy,Pd/Au plated)

Application

SOP, Larger QFP, Smaller QFP, DIP, TO-PKG, DPAK, SOT

| Главная Информация          |                                      |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Характеристики              | Хорошая адгезия<br>Хорошая плавность |                   |
| Используется                | Электрическое/электронное применение |                   |
| Физический                  | Номинальное значение                 | Единица измерения |
| Удельный вес                | 2.00                                 | g/cm <sup>3</sup> |
| Spiral Flow                 | 110                                  | cm                |
| Механические                | Номинальное значение                 | Единица измерения |
| Флекторный модуль           | 21000                                | MPa               |
| Flexural Strength           | 155                                  | MPa               |
| Тепловой                    | Номинальное значение                 | Единица измерения |
| Температура перехода стекла | 130                                  | °C                |
| CLTE-Поток                  |                                      |                   |
| -- 1                        | 1.1E-5                               | cm/cm/°C          |
| -- 2                        | 4.5E-5                               | cm/cm/°C          |
| Uncured Properties          | Номинальное значение                 | Единица измерения |
| Gel Time                    | 0.45                                 | min               |
| NOTE                        |                                      |                   |
| 1.                          | Alpha 1                              |                   |
| 2.                          | Alpha 2                              |                   |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

