

Witcobond® 374-74

Polyurethane (Polyether based)

Chemtura

Описание материалов:

Witcobond 374-74 is an aqueous polyurethane dispersion with no free isocyanate.

Главная Информация		
Характеристики	Алифатический	
Внешний вид	Белый	
Формы	Дисперсия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.04	g/cm ³
РН (25°C)	7.0 to 9.0	
Содержание твердых веществ	59 to 61	%
Konig Hardness	35.0	
Минимальная температура формования пленки	0	°C
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	2.00	MPa
Прочность на растяжение	30.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	800	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	-58.0	°C
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	200 to 900	cP

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

