

Sylvin 8764-65 Brown 7364

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8764-65 Brown 7364 Is A Vinyl Compound Formulated For Profile Extrusion Applications To Improve Adhesion To Rigid.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая адгезия Универсальный
Используется	Промышленное применение Универсальный Профиль
Внешний вид	Коричневый
Метод обработки	Экструзия Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	65		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	65		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	10.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	470	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	33.3	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	157 - 168	°C

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	21	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

