

PENTAMID L GV30 H RC schwarz

30% стекловолокно

Polyamide 12

PENTAC Polymer GmbH

Описание материалов:

Normal viscosity, 30% glass fiber reinforced polyamide 12, heat stabilised, ReCompound

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Переработанное содержание	Да			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Жесткий, высокий Хорошая гибкость Термическая стабильность			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)			
Внешний вид	Черный			
Формы	Частицы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.24	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Vertical flow direction	0.55	--	%	ISO 294-4
Flow direction	0.40	--	%	ISO 294-4
Поглощение воды				ISO 62
Saturated, 23°C	1.0	--	%	ISO 62
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.50	--	%	ISO 62
Номер вязкости	150	--	cm ³ /g	ISO 307
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 961/30)	120	--	MPa	ISO 2039-1
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	6200	5200	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	95.0	80.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	7.0	8.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	5600	--	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	110	--	MPa	ISO 178

Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	18	24	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	90	95	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, not annealed	170	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	165	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления (DSC)	178	--	°C	ISO 3146
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (1.00 mm)	37	--	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость (1 MHz)	3.40	--		IEC 60250
Comparative Tracking Index	550	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость				UL 94
1.60 mm	HB	--		UL 94
3.20 mm	HB	--		UL 94
Дополнительная информация				
□□ ISO Description: PA12, MHRC, 16-060 N, GF30The value listed as Melting Point, ISO 3146, was tested in accordance with ISO 11357.				
□□□□ ISO Description: PA12, MHRC, 16-060 N, GF30				
Иньекция	Сухой	Единица измерения		
Температура сушки	80.0	°C		
Время сушки	3.0	hr		
Рекомендуемая максимальная влажность	0.030	%		
Рекомендуемый Макс измельчения	20	%		
Задняя температура	245 - 270	°C		
Средняя температура	260 - 275	°C		
Передняя температура	260 - 270	°C		
Температура обработки (расплава)	265	°C		
Температура формы	80.0	°C		
Давление впрыска	65.0	MPa		

Удерживающее давление	39.0	MPa
Отношение винта L/D	20.0:1.0	
Коэффициент сжатия винта	2.2:1.0 to 2.8:1.0	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

