

Karina IVORY PVC COMPOUND 800-35/ 1-AYR-AC-LF

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

LEAD FREE, FLAME RETARDANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR JACKETING OF AUTOMOTIVE ELECTRICAL WIRES FOR WORKING AT THE TEMPERATURE RANGE OF - 40C TO 105C.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Кабельный кожух		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.27 to 1.33	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.96 to 1.04		ME 12
Цвет b	0.700 to 3.70		ME 12
Color L	91.8 to 94.8		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80 to 84		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 16.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 250	%	ASTM D638
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ²	> 3.0E+12	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 28	%	ASTM D2863
NOTE			
1.	24 hr		
2.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

