

Taizhou Phenolic PF2A4-151J

Phenolic

Taizhou Changxiong Plastic Co., Ltd.

Описание материалов:

Taizhou Phenolic PF2A4-151J is a phenolic (Phenolic) material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding.

Typical application areas include:

Electrical/electronic applications

electrical appliances

Wire and cable

Automotive Industry

Handle

Главная Информация			
Используется	Ручка Изоляция низкого напряжения Электрические компоненты Электроприборы Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Коричневый Черный Красный Доступные цвета Синий Зеленый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	< 1.45	g/cm ³	Internal method
Формовочная усадка	0.60 - 0.90	%	ISO 2577
Поглощение воды		mg	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс	> 85.0	MPa	Internal method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	> 1.7	kJ/m ²	Internal method
Charpy Unnotched Impact Strength	> 4.5	kJ/m ²	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	> 170	°C	Internal method
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+11	ohms	Internal method
Сопротивление громкости	> 1.0E+12	ohms-cm	Internal method
Диэлектрическая прочность	> 10	kV/mm	Internal method
Коэффициент рассеивания	< 0.050		Internal method

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	70.0 - 80.0	°C	
Передняя температура	90.0 - 100	°C	
Температура формы	165 - 180	°C	
Давление впрыска	80.0 - 160	MPa	
Back Pressure	1.00 - 3.00	MPa	

Инструкции по впрыску

Curing Time: 10 to 20 s/mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

