

## Kemcor HD 0892

High Density (HMW) Polyethylene

Qenos Pty Ltd

### Описание материалов:

This resin meets the requirements for unrestricted food contact specified in AS 2070 Part 1 (1992).

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Высокая Молекулярная масса
Используется	Трубопроводы
	Применение проводов и кабелей
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионная труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	63		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	130	°C	
CLTE-Поток	1.4E-4	cm/cm/°C	ASTM D696

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat