

Daelim Po1y® PP-141

Polypropylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Product Description:

DAELIM POLY PP-141 is the polypropylene homopolymer manufactured by DAELIM under the license of MONTELL using the Spheripol process.

DAELIM POLY PP-141 is a homopolymer with high clarity and flowability particularly suitable for injection molding of syringes, food containers and high transparency household articles.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, хороший Подсветка Обрабатываемость, хорошая Высокое разрешение		
Используется	Товары для дома Контейнер		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	39.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1670	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	20	J/m	ASTM D256
23°C	39	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	115	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	157	°C	ASTM D1525

Дополнительная информация

Accelerated oven aging, ASTM D-3012, in air (forced circulation), 150°C: 360 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

